

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

السؤال الأول:

اختر الإجابة/الإجابات المناسبة للأسئلة التالية(*):

..... (كل فقرة درجة واحدة والمجموع 20 درجة)

1. يتم إضافة نسبة قليلة من أكاسيد الحديد إلى خامات تصنيع الإسمنت البورتلاندي لغرض:

- أ. المساعدة على الانصهار وتكوين C_2S
ب. تخفيض نسبة القويات في الإسمنت.

ج. تخفيض نسبة ألومينات ثلاثي الكالسيوم C_3A

د. لغرض ضبط زمن الشك ومنع حدوث الشك الفوري

2. الأضرار الناتجة عن زيادة نسبة القويات في الإسمنت هي:

- أ. مشاكل في الفرن أثناء التشغيل.
ب. التفاعل مع الكوريدات.

ج. حدوث تصدعات ما يعرف بالتفاعل القوي.

د. نقص في المقاومة المبكرة للإسمنت.

3. المركب المسؤول على التفاعل مع الكبريتات في الإسمنت البورتلاندي هو:

- أ. سيليكات ثنائي الكالسيوم C_2S
ب. سيليكات ثلاثي الكالسيوم C_3S

ج. سيليكات رباعي الكالسيوم C_4S

د. ألومينات ثلاثي الكالسيوم C_3A

4. يستخدم الإسمنت البورتلاندي منخفض حرارة التميؤ في:

- أ. تنفيذ الخرسانة الكتلية
ب. أعمال الخرسانة في مناطق الجو الحار

ج. أعمال الخرسانة في المناطق الباردة

د. في أعمال الصيانة.

5. الإسمنت البورتلاندي الذي يُفضل استخدامه في تنفيذ الخرسانة بالمناطق الباردة هو:

- أ. سريع التصلد III Type - RHC
ب. منخفض الحرارة IV Type - LHC

ج. المقاوم للكبريتات V Type - SRC

د. العادي I Type - OPC

6. الركام الناعم هو:

- أ. الذي تحتجز أغلب حبيباته على المنخل رقم (4) أو 4.75مم
ب. الذي تمر اغلب حبيباته من المنخل رقم (4) أو 4.75مم

ج. المخلوط بالرمل

د. المتبقي على المنخل 10مم

7. يعتبر ركام الحجر الجيري أفضل من ركام الكوارتز للاستعمال في الخرسانة بسبب:

- أ. زيادة وزنه النوعي
ب. عدم وجود تفاوت كبير في معامل التمدد الحراري بينه وبين العجينة الإسمنتية

ج. تماسكه الجيد مع العجينة الإسمنتية

د. يزيد من مقاومة الخرسانة للتجمد

8. تكمن أهمية ضبط التدرج الحبيبي للركام طبقاً للمواصفات في:

- أ. تقليل المحتوى الإسمنتي في الخلطة
ب. تحسين مقاومة الصدم في الخرسانة

ج. زيادة درجة التشغيل في الخرسانة

د. تحسين مقاومة البري أو التآكل بالاحتكاك

9. أكثر أنواع الأحجار استعمالاً في المباني لاعتبارات معمارية هي:

- أ. الحجر الجيري.
ب. أحجار الجرانيت

- ج. أحجار البازلت
د. الحجر الرملي.

10. تزيد المساحة السطحية للركام بزيادة:

- أ. المقاس الاعتيادي الأكبر.
ب. العمومة.

- ج. الصلادة
د. المسام الداخلية

11. الحالة المثالية للرطوبة المطلوبة في الركام المستخدم في الخلطة الخرسانية هي:

- أ. حبيبات مشبعة جافة السطح SSD
ب. حبيبات رطبة Wet

- ج. حبيبات مجففة بالفرن Oven Dry
د. حبيبات مجففة بالهواء Air Dry

12. وظيفة العجينة الإسمنتية في الخرسانة:

- أ. ضبط التغيرات الحجمية
ب. اكتساب مقاومة الضغط

- ج. تغليف حبيبات الركام
د. مقاومة التجمد

13. تزيد مقاومة الضغط في الخرسانة بزيادة:

- أ. المقاس الاعتيادي الأكبر للركام حتى الحجم 40مم.
ب. محتوى المواد الناعمة في الركام

- ج. المحتوى المائي
د. تخفيض نسبة الماء / الإسمنت.

14. تقاس درجة التشغيل للخرسانة باختبار:

- أ. التهشيم Crushing test
ب. الصدم Impact test

- ج. الهبوط Slump .
د. معامل التصلد

15. عينات اختبار مقاومة الضغط للخرسانة:

- أ. أسطوانة بقطر 150مم وطول 300مم.
ب. كرة مقطوعها 100×100مم وطولها 300مم

- ج. مكعب طول ضلعه 150مم .
د. مكعب طول ضلعه 50مم

16. أهم اختبارات حديد التسليح هي:

- أ. معمارية (الوان جذابة).
ب. القوة والصلادة العالية.

- ج. خفة الوزن
د. سهولة القطع والتشكيل والصلقل.

17. العوامل التي تؤثر في خصائص الفولاذ، هي:

- أ. نسبة العناصر الضارة الموجودة فيه
ب. نوع مواد السبكة المضافة لتحسين الخواص

- ج. نسبة الكربون بالمعدن
د. المعالجة الحرارية وطريقة التشكيل.

18. يصنع الجير بحرق أحجار:

- أ. البازلت.
ب. كربونات الكالسيوم.

- ج. الحجر الرملي
د. كبريتات الكالسيوم

19. نوع فولاذ التسليح الأفضل من الناحية الاقتصادية هو:

- أ. فولاذ التسليح عالي المقاومة steel strength High
ب. فولاذ التسليح العادي Mild steel

- ج. فولاذ التسليح متوسط المقاومة Medium steel
د. فولاذ التسليح المبروم Twisted steel

20. يستخدم الجبس المعروف بمصيص باريس Plaster of Paris في:

- أ. صناعة طوب البناء
ب. أعمال اللياسة

- ج. البلاط الأرضي
د. أعمال تنفيذ وصيانة الديكورات.

(1) الإجابة الخاطئة تعطى نصف الدرجة بالسالب.

(2) يجب كتابة إجابة السؤال الثالث في الصفحات الفارغة بكراسة الإجابة.

ضع علامة صح (✓) أو علامة خطأ (✗) على الفقرات التالية:

- 1) يحدث الشك الفوري Flash Setting في الإسمنت بسبب نقص كمية الجبس التي تضاف أثناء طحن مادة الكلنكر.
- 2) لا يمكن استخدام الطوب الزجاجي في الواجهات الخارجية بدون حديد الحماية.
- 3) تقل حرارة تميؤ الإسمنت (التفاعل مع الماء) بزيادة النعومة.
- 4) يستخدم اختبار لاشتلير لقياس التمدد في الإسمنت بسبب الجبر الحر أو أكسيد الكالسيوم.
- 5) اختبار نسبة الفاقد بالاشتعال في الإسمنت للتحقق من تأثير فترة التخزين على صلاحية الإسمنت.
- 6) الجبر الهوائي غير هيدرولي Non-hydraulic lime أسرع في اكتساب مقاومة الضغط من الجبر الهيدرولي Hydraulic lime.
- 7) حجم الفراغات بين حبيبات الركام غير المترج أكبر من حجم الفراغات بين حبيبات الركام المترج.
- 8) استخدام نسبة من الجبر في مونة البناء واللياسة يزيد من مقاومة الضغط.
- 9) يعتمد وزن وحدة الحجوم للركام الخشن على تدرج الركام وشكل حبيباته وتداخلها.
- 10) يعتبر اختبار الصدم Impact test بالركام ذو أهمية في خرسانة الرصف فقط.
- 11) يمكن التحقق من صلاحية الإسمنت بعد التخزين لفترة تتجاوز المسموح به في المواصفات باختبار الفاقد بالحرق.
- 12) بالحرق الكامل لخام الجبس وطحنه يمكن الحصول على مصيص الجبس نصف المائي أو ما يعرف بـ جبس باريس Plaster of Paris.
- 13) لا يمكن استعمال الإسمنت البورتلاندي الأبيض في الخرسانة الإنشائية.
- 14) زيادة نسبة امتصاص الماء لجر البناء دليل على زيادة مسامه ونقص صلابته.
- 15) التبريد البطيء لمصهور حديد الزهر يقلل من نسبة الكربون الحر فيه.
- 16) مكافئ الكربون Carbon equivalent لفلاذ التسليح القابل للحام يجب ألا يتجاوز 0.55%.
- 17) كلما زادت قوة حديد التسليح زادت مطوليته.
- 18) يتم معالجة الألومنيوم بما يعرف بعملية Anodizing لغرض زيادة مقاومته لعملية التآكل وتحسين مظهره.
- 19) يعتبر النحاس أخف في الوزن وأكبر في المقاومة من الفولاذ.
- 20) لا يتأثر الألومنيوم كثيراً بأغلب الأملاح والأحماض العضوية، ومقاوم جيد للأومونيا وهيدروكسيد الأمونيوم.

السؤال الثالث:

أجب عن فقرتين فقط من الفقرات التالية:

1. وضح نوع ومكونات الإسمنت من خلال قراءة الإسم المكتوب على الكيس CEM II/B-S 52.5R طبقاً للمواصفة الأوربية رقم (EN 197-1).
2. اشرح الفرق بين كل من الخلطات القياسية Standard Mixes والخلطات التصميمية Designed mix للخرسانة. وفيما يستخدم كل منهما. وبما تمتاز كل منهما؟
3. عرّف قابلية التشغيل Workability للخرسانة، وأذكر العوامل التي تعتمد عليها، وكيف يتم تحديدها؟
4. اذكر العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الضغط في الخرسانة.